


DABISKĀ KAUCŪKA MEMBRĀNA NR-40 SARKANA



NR 40 RED - augstās kvalitātes, sarkana krāsā, 40 Šore A dabiskā kaučuka membrāna ar auduma/gludu virsmu. Dabiskai gumijas membrānai ir tādas pašas fizikālās īpašības kā elastomēram NR 40 GREY. Membrānas paredzētas lietošanai membrānas presēs kokapstrādes jomā. Kaučuka membrāna Elastomers NR-40-Red ir ražota ES.

LIETOŠANAS JOMA

Izmanto vakuuma un membrānas presēs - laminēšanā ar PVC plēvi, finieru, papīru un ādu. Finiera un MDF locīšana.

FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

Tips:	Dabiskais kaučuks			
Modeli:	NR-40-R-2.0- 1700	NR-40-R-2.5- 1700	NR-40-R-3.0- 1700	NR-40-R-4.0- 1700
Biezums, mm:	2	2,5	3	4
Biezuma tolerance, mm:	+/- 0,3			
Platums, mm:	1700			
Garums, maks., m:	15			
Blīvums, g/cm ³ :	1.10 +/-0.02			
Maksimālā darba temperatūra, C:	130			
Cietība, Shore A:	40 +/- 5			
Elastība, %:	700%			
Stiepes izturība, N/mm ² , (Mpa):	20			
Pļīsuma stiprums, N/mm:	60			
Krāsa:	Sarkana			
Virsmas:	Auduma/gluda			