


DABISKĀ KAUCŪKA MEMBRĀNA NR-40 PELĒKSARKANA



NR 45 Grey/Red pelēksarkana daudzslāņu dabiskā kaučuka membrāna ar cietību 45 Šore A. Kaučuka membrāna izgatavota ES no augstās kvalitātes komponentiem. Augstā temperatūras izturība un izturība pret plīsumiem ļauj pagarināt membrānas kalpošanas laiku. Membrānas speciāli paredzētas lietošanai membrānas presēs ar pārspiedienu mēbeļu ražošanas jomā. Elastomers NR 45 Grey/Red - dabiskā kaučuka membrāna ar auduma/gludu virsmu.

LIETOŠANAS JOMA

Izmanto vakuuma un membrānas presēs ar pārspiedienu - laminēšanā ar PVC plēvi, finieru, papīru un ādu. Durvju, 3D-Paneļu un interjeru ražošanā.

FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

Tips:	Dabiskais kaučuks			
Modeli:	NR-40-GR-2.0-1700	NR-40-GR-2.5-1700	NR-40-GR-3.0-1700	NR-40-GR-4.0-1700
Biezums, mm:	2	2,5	3	4
Biezuma tolerance, mm:	+/- 0,3			
Platums, mm:	1700			
Garums, maks., m:	15			
Blīvums, g/cm ³ :	1.10 +/-0.02			
Maksimālā darba temperatūra, C:	130			
Cietība, Shore A:	45 +/- 5			
Elastība, %:	700%			
Stiepes izturība, N/mm ² , (Mpa):	20			
Plīsuma stiprums, N/mm:	60			
Krāsa:	Pelēksarkana			
Virsmas:	Auduma/gluda			