


SILIKONA MEMBRĀNA SM-55 PELĒKA



SM-55 Grey - augstās kvalitātes pelēkas silikona membrānas izgatavotas ES no augstas kvalitātes komponentiem. Silikona membrānas SM-55 paredzētas lietošanai membrānas presēs ar pārspiedienu. Silikona membrāna īpaši izturīga pret plīsumiem un dinamiskām slodzēm. Augsta temperatūras izturība līdz 200 C un augsta stiepšanas īpašības (līdz 650%) ļauj izmantot silikona membrānu mēbeļu ražošanai. Silikona membrāna ir ražota ES. Membrāna ar gludo virsmu.

LIETOŠANAS JOMA

Izmanto vakuuma un termoformēšanas presēs, kā arī laminēšanā ar PVC plēvi, finieru, papīru un ādu. Stikla laminēšanā. Kompozīt un termoplastisku materiālu veidošanā.

FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

Tips:	SM-55 Grey	
Kompaunds:	A-SU 55-82	
Modelis:	SM-55-2-1660	SM-55-3-1660
Biezums, mm:	2	3
Biezuma tolerance, mm:	+/- 0,3	
Platums, mm:	1660	
Garums, maks., m:	25	20
Blīvums, g/cm³:	1.16 +/-0.02	
Maksimālā darba temperatūra, C:	-45 līdz 200	
Cietība, Shore A:	55 +/- 5	
Elastība, %:	650%	
Stiepes izturība, N/mm², (Mpa):	8.5	
Plīsuma stiprums, N/mm:	35	
Krāsa:	Pelēka	
Virsmas:	Gluda	